

# BauderFLEX DNA

## Tehnička specifikacija

Vrsta primjene:	<b>elastomerna bitumenska parna brana za varenje</b>		
Površina	gornji sloj:	<b>fini posip, uzdužni rub bez posipa</b>	
	donji sloj:	<b>folija</b>	
Ojačanje	vrsta i težina:	<b>kombinacija aluminija i PES-a + posebno ojačanje</b>	
Šifra artikla	<b>1327 0000</b>		

Tehnička karakteristika	Metoda ispitivanja	Jedinica mjere	Vrijednost
Duljina	DIN EN 1848-1	m	5,0
Širina	DIN EN 1848-1	m	1
Debljina	DIN EN 1849-1	mm	4,0
Savitljivost pri niskoj temperaturi	DIN EN 1109	°C	≤ -30
Postojanost pri povišenoj temperaturi	DIN EN 1110	°C	≥ +110
Vlačna svojstva: max. vlačna sila	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	long: ≥ 650 trans: ≥ 500
Vlačna svojstva: istezanje	DIN EN 12311-1	%	long: ≥ 3 trans: ≥ 3
Ravnost	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Vodonepropusnost metoda B	DIN EN 1928	-	prolaz
Paropropusnost (sd-vrijednost)	DIN EN 1931	m	≥ 1500
Vatrootpornost	DIN EN ISO11925-2	-	klasa E prema DIN EN 13501-1
Vanjski test gorivosti <sup>a)</sup>	DIN CEN/TS 1187	-	B <sub>ROOF</sub> (t1)
Vidljiva oštećenja	DIN EN 1850-1	-	bez vidljivih oštećenja
Otpornost spojeva na ljuštenje	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	KLF
Otpornost spojeva na posmik	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	KLF
Otpornost na udar	DIN EN 12691	mm	≥ 300
Otpornost na statičko opterećenje	DIN EN 12730	kg	KLF
Umjetno starenje DIN EN 1296	DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C °C	KLF

KLF = vrijednost nije deklarirana

- a) Utvrđivanje ponašanja pri vanjskom testu gorenja je ispitivanje cijelokupnog sustava koji može biti pod utjecajem komponenti sustava koje Bauder GmbH & Co. KG ne proizvodi niti njima trguje, stoga svojstvo za pojedini proizvod ne može biti navedeno.  
 Deklarirane vrijednosti utvrđuju se statistički i mogu postojati dopuštena odstupanja.



(06)

DIN EN 13970

# BauderFLEX DNA

## Tehnička specifikacija

Vrsta primjene:	<b>elastomerna bitumenska parna brana za varenje</b>	
Površina	gornja:	<b>fini posip, uzdužni rub bez posipa</b>
	donja:	<b>folija</b>
Ojačanje	vrsta i težina:	<b>kombinacija aluminija i PES-a + posebno ojačanje</b>
Šifra artikla	<b>1327 0000</b>	

<b>Opis proizvoda</b>	Elastomerna bitumenska membrana za varenje s ojačanjem od kombinacije aluminija i PES-a + posebno ojačanje.
<b>Područje primjene</b>	Elastomerna bitumenska membrana za varenje za upotrebu kao parna brana ispod različitih vrsta toplinske izolacije.
<b>Postavljanje</b>	BauderFLEX DNA punoplošno ili djelomično (točkasto) zavariti, odn. slobodno položiti, sve prema smjernicama voditelja gradilišta/nadzornog organa. Uzdužne i poprečne preklope vodonepropusno zavariti u širini 8 - 10 cm. Membranu postaviti sa pomaknutim preklopima. Nakon postavljanja membrana se najkasnije nakon 6 mjeseci treba pokriti sljedećim slojevima.
<b>Skladištenje</b>	Bauder bitumenske folije skladištiti na način da role stoje uspravno te da su zaštićene od UV zraka, vlage i topline. U hladnjim dijelovima godine ako je potrebno, role prethodno zagrijati.
<b>Zbrinjavanje</b>	Bitumenski otpad može se odlagati s kućanskim otpadom ili trgovačkim otpadom sličnim kućanskim. (Europski katalog otpada EWC broj 170302 „bez asfalta-katrana“).