

# BauderTHERM UL 50

## Tehnička specifikacija

Vrsta primjene:		<b>elastomerna bitumenska membrana za brzo varenje kao prvi hidroizolacijski sloj</b>		
Površina	gornja:	<b>tkanina, pijesak</b>		
	donja:	<b>folija, THERM trake</b>		
Ojačanje	vrsta i težina:	<b>PES mrežica u kombinaciji sa staklenom tkaninom</b>		
Šifra artikla	<b>1633 0000</b>			
Vrsta primjene sukladno DIN V 20000-201:	<b>DU/E1 PYE-KTP S4</b>			
Vrsta primjene sukladno DIN V 20000-202:	<b>PYE-KTP S4</b>			

Tehnička karakteristika	Metoda ispitivanja	Jedinica mjere	Vrijednost
Duljina	DIN EN 1848-1	m	7,5
Širina	DIN EN 1848-1	m	1
Debljina	DIN EN 1849-1	mm	4,2
Savitljivost pri niskoj temperaturi	DIN EN 1109	°C	≤ -30
Postojanost pri povišenoj temperaturi	DIN EN 1110	°C	≥ +100
Vlačna svojstva: max. vlačna sila	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	long: ≥ 1000 trans: ≥ 1000
Vlačna svojstva: istezanje	DIN EN 12311-1	%	long: ≥ 20 trans: ≥ 20
Otvorenost	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Vodonepropusnost metoda B	DIN EN 1928	-	prolaz
Vatrootpornost	DIN EN ISO11925-2	-	klasa E prema DIN EN 13501-1
Vanjski test gorivosti <sup>a)</sup>	DIN V ENV 1187	-	B <sub>ROOF</sub> (t1)
Vidljiva oštećenja	DIN EN 1850-1	-	bez vidljivih oštećenja
Otpornost spojeva na ljuštenje	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	KLF
Otpornost spojeva na posmik	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	KLF
Otpornost na udar	DIN EN 12691	mm	KLF
Otpornost na statičko opterećenje	DIN EN 12730	kg	KLF
Dimenzionalna stabilnost	DIN EN 1107-1	%	KLF
Umjetno starenje DIN EN 1296	DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C °C	KLF

KLF = vrijednost nije deklarirana

a) Utvrđivanje ponašanja pri vanjskom testu gorenja je ispitivanje cijelogupnog sustava koji može biti pod utjecajem komponenti sustava koje Bauder GmbH & Co. KG ne proizvodi niti njima trguje, stoga svojstvo za pojedini proizvod ne može biti navedeno.

Deklarirane vrijednosti utvrđuju se statistički i mogu postojati dopuštena odstupanja.



Kenn-Nr. der Prüfstelle 1724  
 Zertifizierungsnummer WPK: 023101 / 023201  
 (06)  
**DIN EN 13707, DIN EN 13969**



# BauderTHERM UL 50

## Tehnička specifikacija

Vrsta primjene:	<b>elastomerna bitumenska membrana za brzo varenje kao prvi hidroizolacijski sloj</b>	
Površina	gornja:	<b>tkanina, pjesak</b>
	donja:	<b>folija, THERM trake</b>
Ojačanje	vrsta i težina:	<b>PES mrežica u kombinaciji sa staklenom tkaninom</b>
Šifra artikla	<b>1633 0000</b>	
Vrsta primjene sukladno DIN V 20000-201:	<b>DU/E1 PYE-KTP S4</b>	
Vrsta primjene sukladno DIN V 20000-202:	<b>PYE-KTP S4</b>	

### Opis proizvoda

Modificirana elastomerna bitumenska membrana za varenje iznimne dimenzionalne stabilnosti sa trakama od posebnog bitumena s donje strane koje se brzo aktiviraju zagrijavanjem. THERM trake su postavljene na takav način da je osigurano pouzdano lijepljenje za podlogu, kao i raspoređivanje parnog tlaka.

### Područje primjene

Kao prvi sloj hidroizolacije u hidroizolacijskom sustavu ravnog krova. Potrebno je dobro paziti na pažljivo varenje poprečnih preklopa.

### Postavljanje

BauderTHERM UL 50, elastomerna bitumenska membrana za hidroizolaciju (prvi sloj) i kao sloj za izjednačavanje parnog tlaka; s donje strane folija i THERM trake od posebnog bitumena koje se aktiviraju zagrijavanjem te sa ojačanjem od PES mrežice u kombinaciji sa staklenom tkaninom, debljine 4,2 mm. Membranu zavariti za podlogu ravnomjernim zagrijavanjem donje strane plamenom. Vodonepropusno zavariti uzdužne i poprečne preklope 8 - 10 cm. Membranu postaviti sa pomaknutim preklopima. Slijediti upute za polaganje.

### Skladištenje

Bauder bitumenske folije skladištitи na način da role stoje uspravno te da su zaštićene od UV zraka, vlage i topline. U hladnjim dijelovima godine ako je potrebno, role prethodno zagrijati.

### Zbrinjavanje

Bitumenski otpad može se odlagati s kućanskim otpadom ili trgovackim otpadom sličnim kućanskim. (Europski katalog otpada EWC broj 170302 „bez asfalta-katrana“).