

BauderKOMPAKT ULK

Tehnička specifikacija

Vrsta primjene:	posebna elastomerna bitumenska krovna membrana kao prvi hidroizolacijski sloj u sustavu BauderKOMPAKT		
Površina	gornja:	folija, uzdužni spojevi posuti pijeskom	
	donja:	pijesak	
Ojačanje	vrsta i težina:	poliesterska tkanina 250 g/m²	
Šifra artikla	1785 0000		
Vrsta primjene sukladno DIN V 20000-201:	DU/E1 PYE PV 200 DD		
Vrsta primjene sukladno DIN V 20000-202:	BA PYE PV 200 DD		

Tehnička karakteristika	Metoda ispitivanja	Jedinica mjere	Vrijednost
Duljina	DIN EN 1848-1	m	10,0
Širina	DIN EN 1848-1	m	1
Min. udio pri topljenju	DIN 52 123	g/m ²	≥ 2100
Debljina	DIN EN 1849-1	mm	cca. 3
Savitljivost pri niskoj temperaturi	DIN EN 1109	°C	≤ -30
Postojanost pri povišenoj temperaturi	DIN EN 1110	°C	≥ +100
Vlačna svojstva: max. vlačna sila	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	long: ≥ 800 trans: ≥ 800
Vlačna svojstva: istežanje	DIN EN 12311-1	%	long: ≥ 35 trans: ≥ 35
Otvorenost	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Vodonepropusnost metoda B	DIN EN 1928	-	prolaz
Vatrootpornost	DIN EN ISO11925-2	-	klasa E prema DIN EN 13501-1
Vanjski test gorivosti ^{a)}	DIN V ENV 1187	-	B _{ROOF} (t1)
Vidljiva oštećenja	DIN EN 1850-1	-	bez vidljivih oštećenja
Otpornost spojeva na ljuštenje	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	KLF
Otpornost spojeva na posmik	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	KLF
Otpornost na udar	DIN EN 12691	mm	KLF
Otpornost na statičko opterećenje	DIN EN 12730	kg	KLF
Dimenzionalna stabilnost	DIN EN 1107-1	%	KLF
Umjetno starenje DIN EN 1296	DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C °C	KLF

KLF = vrijednost nije deklarirana

a) Utvrđivanje ponašanja pri vanjskom testu gorenja je ispitivanje cjelokupnog sustava koji može biti pod utjecajem komponenti sustava koje Bauder GmbH & Co. KG ne proizvodi niti njima trguje, stoga svojstvo za pojedini proizvod ne može biti navedeno.

Deklarirane vrijednosti utvrđuju se statistički i mogu postojati dopuštena odstupanja.



Kenn-Nr. der Prüfstelle 1724
Zertifizierungsnummer WPK: 021101 / 021201
(06)
DIN EN 13707, DIN EN 13969

BauderKOMPACT ULK

Tehnička specifikacija

Vrsta primjene:		posebna elastomerna bitumenska krovna membrana kao prvi hidroizolacijski sloj u sustavu BauderKOMPACT
Površina	gornja:	folija, uzdužni spojevi posuti pijeskom
	donja:	pijesak
Ojačanje	vrsta i težina:	poliesterska tkanina 250 g/m²
Šifra artikla		1785 0000
Vrsta primjene sukladno DIN V 20000-201:		DU/E1 PYE PV 200 DD
Vrsta primjene sukladno DIN V 20000-202:		BA PYE PV 200 DD

Opis proizvoda	BauderKOMPACT ULK je posebna elastomerna bitumenska krovna membrana, sa fleksibilnim poliesterskim ojačanjem.
Područje primjene	Posebna elastomerna bitumenska krovna membrana kao prvi sloj hidroizolacije u višeslojnom bitumenskom hidroizolacijskom sustavu ravnog krova BauderKOMPACT.
Postavljanje	BauderKOMPACT ULK punoplošno zalijepiti za podlogu metodom utapanja u vrući bitumen. Uzdužni i poprečni preklopi 8 cm. Slijediti upute za postavljanje.
Skladištenje	Bauder bitumenske folije skladištiti na način da role stoje uspravno te da su zaštićene od UV zraka, vlage i topline. U hladnijim dijelovima godine ako je potrebno, role prethodno zagrijati.
Zbrinjavanje	Bitumenski otpad može se odlagati s kućanskim otpadom ili trgovačkim otpadom sličnim kućanskom. (Europski katalog otpada EWC broj 170302 „bez asfalta-katrana“).