

BauderFLEX TA 600

Tehnička specifikacija

Vrsta primjene:		elastomerna bitumenska membrana kao razdjelni ili dodatni nivelirajući sloj
Površina	gornji sloj:	folija
	donji sloj:	tkanina
Ojačanje	vrsta i težina:	poliesterska tkanina 140 g/m²
Šifra artikla		1794 0000

Tehnička karakteristika	Metoda ispitivanja	Jedinica mjere	Vrijednost
Duljina	DIN EN 1848-1	m	15,0
Širina	DIN EN 1848-1	m	1,0
Debljina	DIN EN 1849-1	mm	2,0
Savitljivost pri niskoj temperaturi	DIN EN 1109	°C	≤ -20
Postojanost pri povišenoj temperaturi	DIN EN 1110	°C	≥ +100
Vlačna svojstva: max. vlačna sila	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	long: ≥ 550 trans: ≥ 300
Vlačna svojstva: istezanje	DIN EN 12311-1	%	long: ≥ 20 trans: ≥ 20
Otvorenost	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Vodonepropusnost metoda B	DIN EN 1928	-	prolaz
Vatrootpornost	DIN EN ISO11925-2	-	klasa E prema DIN EN 13501-1
Vanjski test gorivosti ^{a)}	DIN CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1)
Vidljiva oštećenja	DIN EN 1850-1	-	bez vidljivih oštećenja
Otpornost spojeva na ljuštenje	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	KLF
Otpornost spojeva na posmik	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	KLF
Otpornost na kidanje	DIN EN 12310-1	N	130
Otpornost na udar	DIN EN 12691	mm	KLF
Otpornost na statičko opterećenje	DIN EN 12730	kg	KLF
Dimenzionalna stabilnost	DIN EN 1107-1	%	KLF
Umjetno starenje DIN EN 1296	DIN EN 1109	°C	KLF
	DIN EN 1110	°C	

KLF = vrijednost nije deklarirana

a) Utvrđivanje ponašanja pri vanjskom testu gorenja je ispitivanje cjelokupnog sustava koji može biti pod utjecajem komponenti sustava koje Bauder GmbH & Co. KG ne proizvodi niti njima trguje, stoga svojstvo za pojedini proizvod ne može biti navedeno.

Deklarirane vrijednosti utvrđuju se statistički i mogu postojati dopuštena odstupanja.



Kenn-Nr. der Prüfstelle 1724
Zertifizierungsnummer WPK: 021101 / 024101
(06)
DIN EN 13707

BauderFLEX TA 600

Tehnička specifikacija

Vrsta primjene:		elastomerna bitumenska membrana kao razdjelni ili dodatni nivelirajući sloj
Površina	gornji sloj:	folija
	donji sloj:	tkanina
Ojačanje	vrsta i težina:	poliesterska tkanina 140 g/m²
Šifra artikla		1794 0000

Opis proizvoda	Elastomerna bitumenska membrana s ojačanjem od poliesterske tkanine. Za razdvajanje hidroizolacijskog sustava od podloge.
Područje primjene	Razdjelni sloj na podlogama kao npr. drvo ili stara hidroizolacijska folija koja više nije funkcionalna (npr. PVC).
Izvođenje	BauderFLEX TA 600 mehanički učvrstiti na drvene podloge prema DIN EN 1991-1-4.
Skladištenje	Bauder bitumenske folije skladištiti na način da role stoje uspravno te da su zaštićene od UV zraka, vlage i topline. U hladnijim dijelovima godine ako je potrebno, role prethodno zagrijati.
Zbrinjavanje	Bitumenski otpad može se odlagati s kućanskim otpadom ili trgovačkim otpadom sličnim kućanskom. (Europski katalog otpada EWC broj 170302 „bez asfalta-katrana“).